

### Technische Daten Polyharnstoff (Härtung: 7 Tage bei RT)

	Prüfnorm	Einheit	PH
<b>Aspekt</b>	optisch		Schwarz
<b>Dichte</b>	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	ca. 1.1
<b>Shore Härte A</b>	ISO 686		40-45
<b>Zugfestigkeit</b>	ISO 527	MPa	1.5-2.5
<b>Bruchdehnung</b>	ISO 527	%	600-650
<b>Weiterreissfestigkeit</b>	DIN 53515	N/mm	13-18
<b>Abrasion</b>	Taber	Mm <sup>3</sup> /100U	3-6

Quelle: RAMPF GmbH